

# 分 析 書

CZ100011

(22-156)

依 頼 者 住 所 大分県別府市上人仲町9番42号  
会社名 有限会社 セイケン管理サービス 竹取座  
試 料 名 竹炭（竹取座チップ炭）

## 分析結果下記のとおり

### 建築材料の吸放湿性試験

試験開始時（温度23℃、湿度50%環境で養生）の試料重量  
84.80g（含水率3.23%）を100%とすると

吸湿時（温度23℃、湿度75%環境に12時間） 101.592%

放湿時（温度23℃、湿度50%環境に12時間） 100.200%

※ 試料は φ154mm、厚さ21mmの円盤状で片面より吸湿

試験方法： JIS A 1470-1 に原則的に準ずる。

以 下 余 白

平成 22年 9月 21日

大分県産業科学技術センター長

